

HARTOL LUX

Trdosušeče voščeno olje

**Olje za zaščito in nego nepremazanega in oljenega lesa.
Zelo primerno za lesene delovne površine v kuhinjah, kopalnicah, za zaščito miz,
regalov in ostalih obremenjenih kosov pohištva v notranjih prostorih**

Hartol Lux predstavlja uravnoteženo recepturo iz naravnih olj, voskov in smol. Premaz je zelo obstojen proti vodi in ostalim običajnim, v gospodinjstvu prisotnim tekočinam.

Pravilno posušene površine so primerne za kontakt s hrano in za premazovanje otroških igráč. Olje izpolnjuje zahteve EU standarda EN 71, del 3 in standarda DIN 53160.

Prednosti

- Odporno na vodo in abrazijo
- Dobro obstojno proti madežem od vina, sokov, čaja, kave
- Primerno za kontakt s hrano
- Primerno za premazovanje otroških igráč
- Zelo izdatno: 1 Liter pri enoslojnem premazu zadošča za 15-20 m², poraba je zelo odvisna od vpojnosti površine



Priprava površine pred nanosom

Les mora biti primerno suh (vlaga pod 12 %), površina pa čista, obrušena in odprašena. Primerna finoča brušenja je 180 –240.

Zgoraj posredovane informacije in priporočila o namenu in načinu uporabe naših izdelkov so osnovana na našem znanju, laboratorijskih testiranjih ter praktičnih izkušnjah, pridobljenih do sedaj. Zagotavljamo vam konstantno kvaliteto naših proizvodov ter parametre v skladu s tehnično specifikacijo. Naša tehnična svetovalna služba vam je na razpolago. To pa ne odvezuje kupca, da sam preizkusi primernost naših proizvodov za njegov primer uporabe (postopki, materiali). Tak preizkus ponovite tudi ob zamenjavi materiala ali dobavitelja. Ker se naši proizvodi uporabljajo z različnimi materiali ter v menjajočih se pogojih dela, na katere nimamo vpliva, ne moremo sprejeti nobene obveznosti glede zgornjih navedb ali katerihkoli ustnih priporočil.



SAMSON KAMNIK d.o.o. Kovinarska cesta 28, SI-1240 KAMNIK, SLOVENIJA

Tel: 00386 1 83 17 255, 01 83 19 260 Fax: 00386 1 83 17 179 samson@samson-kamnik.si www.samson-kamnik.si
www.revivo.si www.naravno.info www.kompoziti.si www.naredi.eu

Postopek nanosa olja

- Pred uporabo dobro pretresite olje v originalni posodi. Pri nanosu in sušenju olja so primerne temperature nad 15 °C.
- Olje nanesete na površino s krpo, čopičem ali gobo v tankem, enakomernem sloju.
- Pustite delovati 20-30 minut, da se olje čimbolj vpije v globino lesa.
- Po tem času s krpo razmažete olje na površine, ki so bolj vpile material in obrišete odvečno olje. Površino rahlo zapolirate s krpo ali polirno gobico, tako, da nastane mehka, rahlo sijajna svilnata površina.
- Po 8-12 urah na enak način nanesete še drugi sloj olja. V odvisnosti od vpojnosti površine lahko po 24 urah naredite še tretji sloj.

Sušenje

Po 12 urah (20°C / 50-55 % relativne zračne vlage) je površina suha na otip in primerna za ponovni nanos.

Površina se lahko polno obremeni po 3-5 dneh.

Pomembno

Testirajte vpojnost površine in izgled po nanosu olja najprej na manjši površini.

Po nanosu in brisanju olje ne sme ostati na površini v debelejšem sloju.

Poskrbite za primerno cirkulacijo zraka.

Ne aplicirati olja pri temperaturah pod 15°C.

Varnost

Zaradi oksidativnega sušenja olja obstaja nevarnost samovžiga z oljem prepojenih krp ali gobic! Z oljem prepojene krpe odlagajte v neprodušno kovinsko posodo ali jih, omočene z vodo, razprostrite na negorljivo podlago, da se posušijo.

Zgoraj posredovane informacije in priporočila o namenu in načinu uporabe naših izdelkov so osnovana na našem znanju, laboratorijskih testiranjih ter praktičnih izkušnjah, pridobljenih do sedaj. Zagotavljamo vam konstantno kvaliteto naših proizvodov ter parametre v skladu s tehnično specifikacijo. Naša tehnična svetovalna služba vam je na razpolago. To pa ne odvezuje kupca, da sam preizkusi primernost naših proizvodov za njegov primer uporabe (postopki, materiali). Tak preizkus ponovite tudi ob zamenjavi materiala ali dobavitelja. Ker se naši proizvodi uporabljajo z različnimi materiali ter v menjajočih se pogojih dela, na katere nimamo vpliva, ne moremo sprejeti nobene obveznosti glede zgornjih navedb ali katerihkoli ustnih priporočil.



SAMSON KAMNIK d.o.o. Kovinarska cesta 28, SI-1240 KAMNIK, SLOVENIJA

Tel: 00386 1 83 17 255, 01 83 19 260 Fax: 00386 1 83 17 179 samson@samson-kamnik.si www.samson-kamnik.si
www.revivo.si www.naravno.info www.kompoziti.si www.naredi.eu